

CHÊNE PREMIER

GAMME CHÊNE NATUREL LOFT PRO



Chêne Premier, vernis incolore. Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE PREMIER LOFT PRO

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PREMIER (PR) : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

Support : Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, traces de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	12 x 90/145/180	3,2 mm	2	0,08 m ²
	15 x 90/145/180	4,5 mm	2	0,09 m ²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m ²
	20 x 180	4,5 mm 7,0 mm	2	0,13 m ²
	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m ²
POINT DE HONGRIE	12 x 90 x 600	3.2 mm	4	0.08 m ²
	12 x 120 x 800 ⁽³⁾	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 600	4.5 mm	4	0.09
BATON ROMPU	12 x 90 x 500	3.2 mm	4	0.08 m ²
	12 x 145 x 800 ⁽³⁾	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 500	4.5 mm	4	0.09

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

(2) Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

(3) Choix PR/RU : mélange de choix Premier et Rustique.

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11.
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
LOFT PRO	12	90/120/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :


FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 si parement supérieur à 5mm.
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

CHÊNE PREMIER

GAMME CHÊNE NATUREL MASSIF



DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE PREMIER MASSIF

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PREMIER (PR) : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

Support : Massif

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L), Planchettes (10x50/60).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, traces de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	COUCHE D'USURE	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	10 x 50/60 (planchettes)	10	SANS	0,06 m ²
	10 x 70	10	SANS ou 4	0,06 m ²
	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	20 x 140/180	9	SANS ou 4	0,13 m ²
	23 x 50/60/70/90/120	9	SANS ou 4	0,14 m ²
POINT DE HONGRIE	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0,14 m ²
BATON ROMPU	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0,14 m ²

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant et/ou rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
MASSIF	10	50/60/70	OUI	OUI	-	-
	14	70/90/110/130	OUI	OUI	-	-
	20	140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	50/60/70/90/120	NON	NON	-	-

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :


FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Cfl-s1
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faites :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	10 (planchettes)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	10 (R+L)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	14		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20/23		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

PRIME OAK

NATURAL LOFT PRO OAK RANGE



DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET - PRIME OAK LOFT PRO

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : PRIME (PR) : Small knots up to 10 mm, sapwoodless, slight colour variations.

Support : Loft Pro : engineered wood flooring on plywood base.

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G), Lamparquet (10x50/60).

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, heavy brushed, very heavy brushed, sawn marks.

Laying : Random lengths strips, Chevron, Herringbone (others laying on request).

LAYING	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGTHS STRIPS	12 x 90/145/180	3,2 mm	2	0,08 m ²
	15 x 90/145/180	4,5 mm	2	0,09 m ²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m ²
	20 x 180	4,5 mm 7,0 mm	2	0,13 m ²
	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m ²
CHEVRON	12 x 90 x 600	3.2 mm	4	0.08 m ²
	12 x 120 x 800 ⁽³⁾	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 600	4.5 mm	4	0.09 m ²
HERRINGBONE	12 x 90 x 500	3.2 mm	4	0.08 m ²
	12 x 145 x 800 ⁽³⁾	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 500	4.5 mm	4	0.09 m ²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

(2) Top layer 4.5 mm instead of 4.0 mm (or ROC varnish finish) on request, to reach the superior ranking use

(3) Grade PR/RU : mix of Premier and Rustic grade.

TYPES OF INSTALLATION

- Floating according to DTU 51-11
- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
LOFT PRO	12	90/120/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.

Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.

For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.

It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :


FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER	RENOVATOR MATT	
NATURA OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 (with top layer > 5 mm)
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.

PRIME OAK

NATURAL SOLID OAK RANGE



DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.

Updated in : January 2026.

DATA SHEET - PRIME OAK SOLID

CHARACTERISTICS

- Species (origin) :** Oak (Europe).
- Grade :** PRIME (PR) : Small knots up to 10 mm, sapwoodless, slight colour variations.
- Support :** Solid
- Density :** 650 kg/m³.
- Finishing :** Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.
- Assembly :** Tongue and groove (T+G), Lamparquet (10x50/60).
- Possible appearance :** Distressed (no bevels), brushed, heavy brushed, very heavy brushed, sawn marks.
- Pattern :** Random lengths strips, Chevron, Herringbone (others laying on request).

SUPPORT	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGTHS STRIPS	10 x 50/60 (lamparquet)	10	NO	0,06 m²
	10 x 70	10	NO or 4	0,06 m²
	14 x 70/90/130	6	NO or 4	0,09 m²
	20 x 140/180	9	NO or 4	0,13 m²
	23 x 50/60/70/90/120	9	NO or 4	0,14 m²
CHEVRON	14 x 70/90/130	6	NO or 4	0.09 m²
	23 x 70/90	9	NO or 4	0.14 m²
HERRINGBONE	14 x 70/90/130	6	NO or 4	0.09 m²
	23 x 70/90	9	NO or 4	0.14 m²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

TYPES OF INSTALLATION

- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
SOLID	10	50/60/70	OUI	OUI	-	-
	14	70/90/110/130	OUI	OUI	-	-
	20	140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	50/60/70/90/120	NON	NON	-	-

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.
 Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.
 For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.
 It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :

FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER	RENOVATOR MATT	
NATURA OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Cfl-s1
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
SOLID	10 (lamparquet)		U3s P3 E1 Co
	10 (T+G)		U3 P3 E1 Co
	14		U3s P3 E1 Co
	20/23		U3s P3 E1 Co

* Wear, punching, water, chemistry.

CHÊNE PREMIER-BIS

GAMME CHÊNE NATUREL LOFT PRO



DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE PREMIER-BIS LOFT PRO

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PREMIER-BIS (PR-BIS) : Nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur et discoloration possible

Support : Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, traces de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	12 x 90/145/180	3,2 mm	2	0,08 m ²
	15 x 90/145/180	4,5 mm	2	0,09 m ²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m ²
	20 x 180	4,5 mm	2	0,13 m ²
	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m ²
A LA FRANÇAISE	12 x 90+145+180	3.2 mm	2	0.08 m ²
	15 x 90+145+220	4.5 mm	2	0.09 m ²
POINT DE HONGRIE	12 x 90 x 600	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 600	4.5 mm	4	0.09 m ²
BATON ROMPU	12 x 90 x 500	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 500	4.5 mm	4	0.09 m ²

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

(2) Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11.
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraichissant hydraulique basse température (selon section) :

SUPPORT	COMPATIBILITÉ		POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
LOFT PRO	12	90/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :


FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 si parement supérieur à 5mm.
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faites :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

CHÊNE PREMIER-BIS

GAMME CHÊNE NATUREL MASSIF



Chêne Premier-bis, PTH vernis mat. Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE PREMIER-BIS MASSIF

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PREMIER-BIS (PR-BIS) : Nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur et discoloration possible

Support : Massif

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, brut de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	COUCHE D'USURE	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	14 x 90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	20 x 140/180	9	SANS ou 4	0,13 m ²
	23 x 90/120	9	SANS ou 4	0,14 m ²
A LA FRANÇAISE	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	20 x 90/140/180	9	SANS ou 4	0,013 m ²
POINT DE HONGRIE	14 x 90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0,14 m ²
BATON ROMPU	14 x 90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0,14 m ²

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant et/ou rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
MASSIF	14	70/90/110/130	OUI	OUI	-	-
	20	90/140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	70/90/120	NON	NON	-	-

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Cfl-s1
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	14		U3s P3 E1 C0
	20/23		U3s P3 E1 C0

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

PRIME-BIS OAK

NATURAL LOFT PRO OAK RANGE



DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET – PRIME-BIS LOFT PRO OAK

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : PRIME-BIS (PR-Bis) : Small knots up to 15 mm, sapwoodless, slight colour variations and discoloration.

Support : Loft Pro : engineered wood flooring on plywood base.

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G)..

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, structured, relief, sawn marks.

Laying : Random lengths strips, Chevron, Herringbone, French style (others laying on request).

LAYING	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGTHS STRIPS	12 x 90/145/180	3,2 mm	2	0,08 m ²
	15 x 90/145/180	4,5 mm	2	0,09 m ²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m ²
	20 x 180	4,5 mm 7,0 mm	2	0,13 m ²
	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m ²
FRENCH STYLE	12 x 90+145+180	3.2 mm	2	0.08 m ²
	15 x 90+145+220	4.5 mm	2	0.09 m ²
CHEVRON	12 x 90 x 600	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 600	4.5 mm	4	0.09 m ²
HERRINGBONE	12 x 90 x 500	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 500	4.5 mm	4	0.09 m ²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

(2) Top layer 4.5 mm instead of 4.0 mm (or ROC varnish finish) on request, to reach the superior ranking use

TYPES OF INSTALLATION

- Floating according to DTU 51-11
- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
LOFT PRO	12	90/120/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.
 Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.
 For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.
 It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :

FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER	RENOVATOR MATT	
NATURA OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 (with top layer > 5 mm)
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.

PRIME-BIS OAK

NATURAL SOLID OAK RANGE



Prime oak, pth matt varnish. Sample with no contract engagement.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET – PRIME-BIS OAK SOLID

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : PRIME (PR) : Small knots up to 10 mm, sapwoodless, slight colour variations and discoloration.

Support : Solid

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G).

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, heavy brushed, very heavy brushed, sawn marks.

Pattern : Random lengths strips, Chevron, Herringbone, French style (others laying on request).

LAYING	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGHTS	14 x 90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	20 x 140/180	9	SANS ou 4	0,13 m ²
	23 x 90/120	9	SANS ou 4	0,14 m ²
FRENCH STYLE	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0.09 m ²
	20 x 90/140/180	9	SANS ou 4	0.013 m ²
CHEVRON	14 x 90/130	6	SANS ou 4	0.09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0.14 m ²
HERRINGBONE	14 x 90/130	6	SANS ou 4	0.09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0.14 m ²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

TYPES OF INSTALLATION

- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
SOLID	14	70/90/110/130	OUI	OUI	-	-
	20	140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	50/60/70/90/120	NON	NON	-	-

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.
 Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.
 For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.
 It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :


FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER	RENOVATOR MATT	
NATURA OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Cfl-s1
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
SOLID	14		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀
	20/23		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.

CHÊNE CONFORT

GAMME CHÊNE NATUREL



Chêne confort, vernis mat. Photo non-contractuelle

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE CONFORT

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : CONFORT : Nœuds jusqu'à 15 mm, aubier léger, variations de couleur et discoloration possible. Choix pour des largeurs de 130 à 180 mm.

Support : Massif, Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, traces de sciage.

Type de pose : A l'anglaise

SUPPORT	SECTION (MM) *	PAREMENT OU COUCHE D'USURE	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	14 x 130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
LOFT PRO	12 x 145	3,2	2	0,08 m ²

* Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraichissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
MASSIF	14	130	OUI	OUI	-	-
LOFT PRO	12	145	OUI	OUI	OUI	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :


FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Loft pro)
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	14		U3s P3 E1 C0
LOFT PRO	12 (3,2 mm)		U3 P3 E1 C0

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

CONFORT OAK

NATURAL OAK RANGE

Light sapwood,
knots until 15mm



Confort oak, matt varnish. Sample with no contract engagement.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET - CONFORT OAK

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : CONFORT : Knots up to 15 mm, light sapwood, colour variations and discoloration possible. Grade for widths between 130 and 180 mm.

Support : Solid

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G).

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, heavy brushed, very heavy brushed, sawn marks.

Pattern : Random lengths strips (others laying on request).

SUPPORT	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
SOLID	14 x 130	6	NO ou 4	0,09 m ²
LOFT PRO	12 x 145	3,	2	0,08 m ²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

TYPES OF INSTALLATION

- Glued according to NF DTU 51-2.
- Floating according to NF DTU 51.11

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
SOLID	14	130	OUI	OUI	-	-
LOFT PRO	12	145	OUI	OUI	OUI	NON

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.

Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.

For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.

It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :


FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER		RENOVATOR MATT 
NATURA OIL	NATURAL SOAP		MAINTENANCE OIL 
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP		MAINTENANCE OIL 

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Cfl-s1 for solid
 - Dfl-S1 for Loft pro
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
SOLID	14		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀
LOFT PRO	12 (3,2 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.

CHÊNE RUSTIQUE

GAMME CHÊNE NATUREL LOFT PRO



Chêne Rustique, vernis incolore. Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE RUSTIQUE LOFT PRO

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : RUSTIQUE (RU)

Sans aubier. Nœuds jusqu'à 25 mm, pouvant atteindre 40 mm pour des lames larges (≥120 mm) sans limite de nombre. Nœuds ouverts et traversant acceptés. Discoloration admise. Parquet fini : bouché. Parquet brut sans chanfrein : non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins : bouché et non poncé.

Support : Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, brut de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	12 x 90/145/180	3,2 mm	2	0,08 m ²
	15 x 90/145/180	4,5 mm	2	0,09 m ²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m ²
	20 x 180	4,5 mm	2	0,13 m ²
	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m ²
POINT DE HONGRIE	12 x 90 x 600	3,2 mm	4	0,08 m ²
	12 x 145 x 800 ⁽³⁾	3,2 mm	4	0,08 m ²
	15 x 90 x 600	4,5 mm	4	0,09 m ²
BATON ROMPU	12 x 90 x 400/500 ⁽⁴⁾	3,2 mm	4	0,08 m ²
	12 x 145 x 800 ⁽³⁾	3,2 mm	4	0,08 m ²
	15 x 90 x 500	4,5 mm	4	0,09 m ²

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

(2) Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

(3) Choix PR/RU : mélange de choix Premier et Rustique.

(4) Selon approvisionnement de bois

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11.
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraichissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
LOFT PRO	12	90/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 si parement supérieur à 5mm.
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

CHÊNE RUSTIQUE

GAMME CHÊNE NATUREL MASSIF



Chêne Rustique, PTH vernis incolore. Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE RUSTIQUE MASSIF

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : RUSTIQUE (RU) : Sans aubier. Nœuds jusqu'à 25 mm, pouvant atteindre 40 mm pour des lames larges (≥ 120 mm) sans limite de nombre. Nœuds ouverts et traversant acceptés. Discoloration admise. Parquet fini : bouché. Parquet brut sans chanfrein : non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins : bouché et non poncé.

Support : Massif

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L), Planchettes (10x50/60).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, traces de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	COUCHE D'USURE	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	10 x 50/60 (planchettes)	10	SANS	0,06 m ²
	10 x 70	10	SANS ou 4	0,06 m ²
	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	20 x 140/180	9	SANS ou 4	0,13 m ²
	23 x 50/60/70/90/120	9	SANS ou 4	0,14 m ²
A LA FRANÇAISE	14 x 70/90/130			
	20 x 90/140/180			
POINT DE HONGRIE	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0,14 m ²
BATON ROMPU	14 x 70/90/130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	23 x 70/90	9	SANS ou 4	0,14 m ²

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant et/ou rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
MASSIF	10	50/60/70	OUI	OUI	-	-
	14	70/90/110/130	OUI	OUI	-	-
	20	140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	50/60/70/90/120	NON	NON	-	-

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Cfl-s1
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	10 (planchettes)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	10 (R+L)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	14		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20/23		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

RUSTIC OAK

NATURAL LOFT PRO OAK RANGE



Rustic Oak, colourless varnish. Sample with no contract engagement

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET – RUSTIC LOFT PRO OAK

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : RUSTIC (RU) : Without sapwood. Knots up to 25 mm, which can up to 40 mm for the widest strips (≥ 120 mm) with no limit on the number of knots. Open and through-knots accepted. Color variations. Discoloration allowed. *Unfinished wood flooring square edge : open knots not filled and not sanded. Unfinished 4 bevels : filled and not sanded. Finished wood flooring : filled knots.*

Support : Loft Pro : engineered wood flooring on plywood base.

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G)..

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, structured, relief, sawn marks.

Laying : Random lengths strips, Chevron, Herringbone, French style (others laying on request).

LAYING	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGTHS STRIPS	12 x 90/145/180	3,2 mm	2	0,08 m ²
	15 x 90/145/180	4,5 mm	2	0,09 m ²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m ²
	20 x 180	4,5 mm 7,0 mm	2	0,13 m ²
	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m ²
FRENCH STYLE	12 x 90+145+180	3.2 mm	2	0.08 m ²
	15 x 90+145+220	4.5 mm	2	0.09 m ²
CHEVRON	12 x 90 x 600	3.2 mm	4	0.08 m ²
	12 x 120 x 800 ⁽³⁾	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 600	4.5 mm	4	0.09 m ²
HERRINGBONE	12 x 90 x 500	3.2 mm	4	0.08 m ²
	12 x 145 x 800 ⁽³⁾	3.2 mm	4	0.08 m ²
	15 x 90 x 500	4.5 mm	4	0.09 m ²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

(2) Top layer 4.5 mm instead of 4.0 mm (or ROC varnish finish) on request, to reach the superior ranking use

(3) Grade PR/RU : mix of Premier and Rustic grade.

TYPES OF INSTALLATION

- Floating according to DTU 51-11
- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
LOFT PRO	12	90/120/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.

Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.

For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.

It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :


FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER	RENOVATOR MATT	
NATURA OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 (with top layer > 5 mm)
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.

RUSTIC OAK

NATURAL SOLID OAK RANGE



Rustic oak, colourless varnish. Sample with no contract engagement.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET - RUSTIC OAK SOLID

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : RUSTIC (RU) : Without sapwood. Knots up to 25 mm, which can up to 40 mm for the widest strips (≥ 120 mm) with no limit on the number of knots. Open and through-knots accepted. Color variations. Discoloration allowed. *Unfinished wood flooring square edge : open knots not filled and not sanded. Unfinished 4 bevels : filled and not sanded. Finished wood flooring : filled knots.*

Support : Solid

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G), Lamparquet (10x50/60).

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, heavy brushed, very heavy brushed, sawn marks.

Pattern : Random lengths strips, Chevron, Herringbone, French style (others laying on request).

SUPPORT	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGTHS STRIPS	10 x 50/60 (lamparquet)	10	NO	0,06 m ²
	10 x 70	10	NO or 4	0,06 m ²
	14 x 70/90/130	6	NO or 4	0,09 m ²
	20 x 140/180	9	NO or 4	0,13 m ²
	23 x 50/60/70/90/120	9	NO or 4	0,14 m ²
FRENCH STYLE	14 x 70/90/130	6	NO ou 4	0.09 m ²
	20 x 90/140/180	9	NO or 4	0,13 m ²
CHEVRON	14 x 70/90/130	6	NO ou 4	0.09 m ²
	23 x 70/90	9	NO ou 4	0.14 m ²
HERRINGBONE	14 x 70/90/130	6	NO ou 4	0.09 m ²
	23 x 70/90	9	NO ou 4	0.14 m ²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

TYPES OF INSTALLATION

- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
SOLID	10	50/60/70	OUI	OUI	-	-
	14	70/90/110/130	OUI	OUI	-	-
	20	140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	50/60/70/90/120	NON	NON	-	-

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.

Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.

For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.

It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :


FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER		RENOVATOR MATT 
NATURA OIL	NATURAL SOAP		MAINTENANCE OIL 
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP		MAINTENANCE OIL 

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Cfl-s1
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
SOLID	10 (lamparquet)		U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀
	10 (T+G)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	14		U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀
	20/23		U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.

CHÊNE CAMPAGNE

GAMME CHÊNE NATUREL LOFT PRO



Chêne Premier, vernis mat. Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE CAMPAGNE LOFT PRO

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : CAMPAGNE (CA) : Nœuds sans limite de dimension et de nombre, avec piqûres de vers limitées. Nœuds ouverts et traversant acceptés. Discoloration et gerces admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. Parquet fini : bouché. Parquet brut sans chanfrein : non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins : bouché et non poncé.

Support : Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, brut de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	12 x 90/145/180	3,2 mm	2	0,08 m ²
	15 x 90 ⁽³⁾ /145/180	4,5 mm	2	0,09 m ²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m ²
	20 x 180	4,5 mm	2	0,13 m ²
	7,0 mm			
A LA FRANÇAISE	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m ²
	15 x 90+145+220	4.5 mm	4	0.09 m ²

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

(2) Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

(3) Choix NA/CA : mélange de choix Nature et Campagne.

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11.
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraichissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
LOFT PRO	12	90/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 si parement supérieur à 5mm.
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

CHÊNE CAMPAGNE

GAMME CHÊNE NATUREL MASSIF



Chêne Campagne, vernis mat. Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - CHÊNE CAMPAGNE MASSIF

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : CAMPAGNE (CA) : Nœuds sans limite de dimension et de nombre, avec piqures de vers limitées. Nœuds ouverts et traversant acceptés. Discoloration et gerces admises. L'aubier sain est toléré sans limite. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. Parquet fini : bouché. Parquet brut sans chanfrein : non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins : bouché et non poncé.

Support : Massif

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore ou satiné), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), structuré, brossé, relief, brut de sciage.

Type de pose : A l'anglaise, point de Hongrie, bâton rompu, à la française. (Autres poses sur demande)

POSE	SECTION (MM) ⁽¹⁾	COUCHE D'USURE	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
A L'ANGLAISE	14 x 130	6	SANS ou 4	0,09 m ²
	20 x 140/180	9	SANS ou 4	0,13 m ²
	23 x 90/120	9	SANS ou 4	0,14 m ²
POINT DE HONGRIE	14 x 70/90/130 ⁽²⁾	6	SANS ou 4	0,09 m ²

(1) Se référer au tarif pour les longueurs disponibles suivant la section choisie.

(2) Choix NA/CA : mix des choix Nature et Campagne sans proportions.

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant et/ou rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
MASSIF	14	70/90/130	OUI	OUI	-	-
	20	140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	90/120	NON	NON	-	-

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Cfl-s1
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	14		U3s P3 E1 C0
	20/23		U3s P3 E1 C0

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

CAMPAGNE OAK

NATURAL LOFT PRO OAK RANGE



Prime oak, matt varnish. Sample with no contract engagement.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET – CAMPAGNE LOFT PRO OAK

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : CAMPAGNE (CA) : Knots with unlimited and various sizes with wormhole limited. Pierced and crossed knots allowed. Open and through-knots accepted. Heavy color variations possible. Discoloration allowed. Cracks are limited to 50 mm in end's strip. *Unfinished wood flooring square edge : open knots not filled and not sanded. Unfinished 4 bevels : filled and not sanded. Finished wood flooring : filled knots.*

Support : Loft Pro : engineered wood flooring on plywood base.

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G)..

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, structured, relief, sawn marks.

Laying : Random lengths strips, French style (others laying on request).

LAYING	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGTHS STRIPS	12 x 90 ⁽³⁾ /145/180	3,2 mm	2	0,08 m²
	15 x 90/145/180	4,5 mm	2	0,09 m²
	15 x 220	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,09 m²
	20 x 180	4,5 mm 7,0 mm	2	0,13 m²
	XXL 20 x 295	4,0 mm ⁽²⁾	2	0,13 m²
FRENCH STYLE	15 x 90+145+220	4.5 mm	2	0.09 m²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

(2) Top layer 4.5 mm instead of 4.0 mm (or ROC varnish finish) on request, to reach the superior ranking use

(3) Grade NA/CA : mix of Nature and Campagne grade.

TYPES OF INSTALLATION

- Floating according to DTU 51-11
- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
LOFT PRO	12	90/120/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90/145/180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying. Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.

For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.

It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :


FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER	RENOVATOR L+ MATT	R+
NATURA OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	N+
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	H+

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Dfl-s1
 - Cfl-s1 (with top layer > 5 mm)
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
LOFT PRO	12/15/20 (3,2 ; 4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	20 (7,0 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.

CAMPAGNE OAK

NATURAL SOLID OAK RANGE



Prime oak, matt varnish. Sample with no contract engagement.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Previous data sheets are invalid. Errors or technical informations
can be changes without notice.
Updated in : January 2026.

DATA SHEET - CAMPAGNE OAK SOLID

CHARACTERISTICS

Species (origin) : Oak (Europe).

Grade : CAMPAGNE (CA) : Knots with unlimited and various sizes with wormhole limited. Pierced and crossed knots allowed. Open and through-knots accepted. Heavy color variations possible. Discoloration allowed and sapwood without limit. Cracks are limited to 50 mm in end's strip. Unfinished wood flooring square edge : open knots not filled and not sanded. Unfinished 4 bevels : filled and not sanded. Finished wood flooring : filled knots.

Support : Solid

Density : 650 kg/m³.

Finishing : Raw, Varnished (matt or colourless or satin), Oiled (Natura or colourless), or matt ROC Varnish.

Assembly : Tongue and groove (T+G), Lamparquet (10x50/60).

Possible appearance : Distressed (no bevels), brushed, heavy brushed, very heavy brushed, sawn marks.

Pattern : Random lengths strips, Chevron (others laying on request).

SUPPORT	SIZE (MM) ⁽¹⁾	TOP LAYER	BEVELS	THERMAL RESISTANCE K/W
RANDOM LENGTHS STRIPS	14 x 130	6	NO or 4	0,09 m ²
	20 x 140/180	9	NO or 4	0,13 m ²
	23 x 90/120	9	NO or 4	0,14 m ²
CHEVRON	14 x 70/90/130 ⁽²⁾	6	NO or 4	0.09 m ²
	23 x 90/120	9	NO or 4	0.14 m ²

(1) Refer to the pricelist to know all length available according to the size.

(2) Grade NA/CA : mix of grade Nature and campagne

TYPES OF INSTALLATION

- Glued according to NF DTU 51-2.
- Nailed according to DTU 51-1 (mini thickness 20 mm).

COMPATIBILITIES

Compatible on low temperature hydraulic underfloor heating and cooling (according size) :

COMPATIBILITIES			GLUED LAYING		FLOATING LAYING	
SUPPORT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR	HEATING UNDERFLOOR	COOLING UNDERFLOOR
SOLD	14	70/90/110/130	OUI	OUI	-	-
	20	140	OUI	NON	-	-
	20	180	NON	NON	-	-
	23	90/120	NON	NON	-	-

It is imperative to start the heating 4 weeks before the beginning of the laying.

Heater off 48 hours before laying. Wait for 1 week and restart the heating gradually over 15-20 days. It is traditionally recommended a thermal resistance less than or equal to 0.09 m².K/W.

For higher thermal resistances, a certain loss of capacity must therefore be considered.

It is imperative to respect the laying rules and the manufacturer's recommendations for use, as well as the governing regulations :

- NF DTU 35.14 – Execution of hot water floors.
- The CSTB 3164 booklet – Reversible floors.

Suitable with ISO dB and Iso alu (Cf data sheet).

FLOOR MAINTENANCE

After installation, it is imperative to apply the following products to the parquet floor, depending on its finish :


FINISHING	DAILY CLEANING	AFTER INSTALLATION AND REGULAR MAINTENANCE	
VARNISH	CLEANER	RENOVATOR MATT	
NATURA OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	
COLOURLESS OIL	NATURAL SOAP	MAINTENANCE OIL	

- Remember to put protective pads under the legs of chairs and furniture.
- Carry out regular maintenance with a vacuum cleaner, broom, woollen cloth.
- Never wash your floor with large amounts of water.
- Do not use aggressive, abrasive, silicone or ammonia detergents.
- For persistent stains, remove with a damp sponge and neutral detergent.

INFORMATIONS

- Air humidity at the time of laying and throughout the life of the product must be between 40% and 60%.
- Fire classification :
 - Cfl-s1
- Hardness rank : C.
- Oak Monnin hardness : 4,2.

VOC EMISSIONS



*Information on the level of volatile compounds emission in inside air, that present a toxicity risk by inhalation, on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

RANKING USE

The classification of parquet flooring is based on the class of use. The UPEC* classification does not apply to parquet flooring insofar as it can be renovated, but an equivalence can be made :

SUPPORT	THICKNESS (MM)	RANK	UPEC EQUIVALENCE
SOLID	14		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀
	20/23		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀

* Wear, punching, water, chemistry.