

Bâton Rompu

GAMME AUTHENTIQUE



Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Mars 2025.

FICHE TECHNIQUE - BÂTON ROMPU

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR=PREMIER - PR-BIS = PREMIER-BIS - RU = RUSTIQUE - CA = CAMPAGNE - NA=NATURE

Choix PR : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

Choix PR-BIS : Petits nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur (discoloration possible).

Choix RU : Sans aubier. Nœuds jusqu'à 25 mm (40 mm pour des lames de largeur ≥ 120 mm), bouchés ou partiellement ouverts, sans limite de nombre. Variation de couleur admise.

Choix NA : Choix aubieux. Nœuds jusqu'à 15 mm, bouchés ou partiellement ouverts. Variations de couleur importantes et discoloration. Ce choix concerne uniquement des lames de 50 à 90 mm de large.

Choix mixte PR/RU : Mélange non proportionnel de choix PR et RU.

Choix mixte RU/CA : Mélange non proportionnel de choix RU et CA. Nœuds sans limite de dimension et de nombre, avec piqûres de vers limitées. Nœuds traversant acceptés. Discoloration et gerces admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limitation.

Support : Massif, Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³. **Assemblage :** Rainure et languette (R+L).

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore), Vernis Village (mat teinté), Huile (Natura ou incolore), ou Vernis ROC mat.

Aspects possibles : Vieilli (sans chanfrein), brossé, structuré, brut de sciage.

Type de pose : Bâton Rompu (ou coupe de pierre).

SUPPORT	SECTION (MM)	LONGUEUR POINTE À TALON (MM)	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	14 x 70	300/400/500	-	SANS ou 4	0,09 m ²
	14 x 90	400/500	-	SANS ou 4	0,09 m ²
	14 x 130	600	-	SANS ou 4	0,09 m ²
	23 x 70	300/400/500	-	SANS ou 4	0,14 m ²
	23 x 90	500	-	SANS ou 4	0,14 m ²
LOFT PRO	12 x 90	400/500	3,2 mm	4	0,08 m ²
	12 x 145	800	3,2 mm	4	0,08 m ²
	16 x 90	400/500	4,5 mm	4	0,10 m ²
	16 x 130	600	4,5 mm	4	0,10 m ²

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

SUPPORT	COMPATIBILITÉ		POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
MASSIF	14	70/90/130	OUI	OUI	-	-
	23	70/90	NON	NON	-	-
LOFT PRO	12	90/145	OUI	OUI	OUI	NON
	16	90/130	OUI	OUI	OUI	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

ENTRETIEN PARQUET

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT	RÉNOVATEUR MAT
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN	HUILE D'ENTRETIEN
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN	HUILE D'ENTRETIEN

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Loft pro)
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 'A' (très faibles émissions) à 'C' (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	14		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
	23		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
LOFT PRO	12		U ₃ P ₂ E ₁ C ₀
	16		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

* Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.