

Antico

GAMME CHÊNE NATUREL



Gros nœuds
et aspérités



Pièces de bois pour reboucher
les trous de chevilles



Aspect flammé
et gerces



ANTICO LEGNO (Huile Natura structuré) - Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - ANTICO

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Particularités : Parquet fabriqué à partir de vieilles poutres en chêne.

Choix : PR=PREMIER - RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE - SA=SAUVAGE

Choix mixte PR/RU/CA/SA : Nœuds (bouchés ou partiellement ouverts) sans limite de dimension et de nombre, forte variation de couleur allant du brun clair au brun foncé, piqûres de vers, fentes, discoloration, aubier sain toléré sans limitation, pièces de bois pour bouchage des chevilles, bouchage noir.

Support : Massif ou Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Antico (Brut) / Antico Legno (Huile Natura, Structuré, Vieilli).

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

SUPPORT	TYPE DE POSE	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREINS SI BRUT	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	PANNEAU VERSAILLES	23	990x990	-	SANS	0,13 m ²
LOFT PRO		14 x 90	400-1200	3,5 mm	2	0,09 m ²
	A L'ANGLAISE	14 x 135	400-1500	3,5 mm	2	0,09 m ²
		14 x 190/200*	400-1500	3,5 mm	2	0,09 m ²
	A LA FRANÇAISE	14 x 90 (21%)				
		14 x 135 (32%)	400-1500	3,5 mm	2	0,09 m ²
POINT DE HONGRIE 45°		14 x 190/200* (47%)				
	POINT DE HONGRIE 45°	14 x 90	500	3,5 mm	4	0,09 m ²
BÂTON ROMPU		14 x 90	500	3,5 mm	4	0,09 m ²

* largeur selon approvisionnement bois.

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
MASSIF	23	990 x 990	OUI	NON	-	-
LOFT PRO	14	90 135 190/200*	OUI	OUI	OUI	NON

* largeur selon approvisionnement bois.

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

ENTRETIEN PARQUET HUILÉ

Après la pose et pour l'entretien, utilisez l'huile d'entretien **N+** à appliquer pure avec un balai microfibre en fine couche essuyée. La fréquence est à déterminer suivant le trafic. Pour l'entretien régulier, utilisez le savon d'entretien **S+** pour parquets huilés de Design Parquet.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Loft pro)
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	23		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀
LOFT PRO	14 (3,5 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀

*Usure, Poinçonnage, Eau, Chimie.