

XXL
LAMES EXTRA-LARGES

GAMME CHÊNE NATUREL



XXL vernis mat choix RU/CA - Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : Août 2026.

FICHE TECHNIQUE - LAMES EXTRA-LARGES

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR-BIS=PREMIER BIS - RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE - SA=SAUVAGE

Choix PR-BIS : Petits nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur, Légères discoloration.

Choix RU : Sans aubier, Nœuds jusqu'à 25mm pour des lames ≤ 119 mm de large, pouvant aller jusqu'à 40mm pour des lames larges (≥ 120 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise.

Choix CA : Nœuds sans limite de dimension et de nombre, bouchés, partiellement ouverts, les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration, les gerces et les fentes sont acceptées. Les fentes sont limitées en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limite.

Choix SA : Nœuds sans limite de dimension et de nombre, bouchés, partiellement ouverts. L'aubier et les variations de couleur sont admis. Les gerces et les fentes sont autorisées sans limite de nombre. Les déformations de surface sont acceptées (légers traits de sciage). Piqûre de vers limitées. Bouchage noir. Roulure tolérées. Chêne rouge accepté. Uniquement en Loft Pro (contrecollé).

Choix mixte (XXL+) : Chêne naturel sans triage de choix.

Support : Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore), Huile (Natura ou incolore), Vernis ROC.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

SUPPORT	CHOIX	SECTION (MM)	LONGUEURS ⁽¹⁾ (MM)	PARREMENT ⁽²⁾	BEVELS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
LOFT PRO	PR-BIS	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	2	0,13 m ²
			1800-3000	4,0 mm	2	0,13 m ²
	RU	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	2	0,13 m ²
			1800-3000	4,0 mm	2	0,13 m ²
	CA	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	2	0,13 m ²
			1800-3000	4,0 mm	2	0,13 m ²
	SA	20 x 295	1000-2400	4,0 mm	2	0,13 m ²
			1800-3000	4,0 mm	2	0,13 m ²
	XXL+ MIXTE	20 x 295	3000-5000 ⁽³⁾	4,0 mm	2	0,13 m ²

(1) 20% de la surface en lames < aux dimensions indiquées.

(2) Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

(3) pour le parquet XXL+, nous pouvons livrer seulement sur un entrepôt pour décharger des lames de 5 mètres avec un chariot élévateur adapté. Attention, pas de livraison sur le chantier.

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraichissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
LOFT PRO	20	295	OUI	NON	NON	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11.
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1.

ENTRETIEN PARQUET

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :


FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	20 (4,0)		U3 P3 E1 C0
	20 (4,5) sur demande		U3s P3 E1 C0

*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.