

Jasmin

GAMME DESIGN DECO



Structuré



Sciege light



Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - JASMIN

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR=PREMIER - RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE

Choix mixte PR/RU : Mélange non proportionnel de choix PR et RU. Parquet avec petits noeuds et noeuds jusqu'à 25 mm (40 mm pour des lames de largeur >120 mm), sans limite de nombre, bouchés ou partiellement ouverts. Discoloration et variation de couleur admises. Sans aubier.

Choix mixte RU/CA : Mélange non proportionnel de choix RU et CA. Parquet avec noeuds sans limite de dimensions et de nombre. Les piqûres de vers sont limitées. Les noeuds ouverts et traversants sont acceptés. Discoloration, variation de couleur et gerces admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lames. L'aubier sain est toléré sans limite.

Support : Massif ou Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Structuré, Huile Natura, sciage light.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Particularité : La finition JASMIN active les tanins du chêne, entraînant de plus fortes variations de couleurs entre les lames, mais qui s'homogénéiseront dans le temps.

SUPPORT	TYPE DE POSE	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREIN	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	A L'ANGLAISE	14 x 130	400-1500	-	4	0,09 m ²
	POINT DE HONGRIE 45°	14 x 90	600	-	4	0,09 m ²
	BÂTON ROMPU	14 x 90	500	-	4	0,09 m ²
LOFT PRO	A L'ANGLAISE	12 x 145/180	1000-2000*	3,2 mm	2	0,08 m ²
		15 x 180	1000-2000*	4,5 mm	2	0,09 m ²
		15 x 220	1000-2000*	4,0 mm	2	0,09 m ²
		20 x 180	1000-2000*	4,5 mm	2	0,13 m ²
		XXL 20 x 295	1000-2400*	4,0 mm**	2	0,13 m ²
	POINT DE HONGRIE 45°	12 x 90	600	3,2 mm	4	0,08 m ²
		12 x 120	800	3,2 mm	4	0,08 m ²
	BÂTON ROMPU	12 x 90	500	3,2 mm	4	0,08 m ²
		12 x 145	800	3,2 mm	4	0,08 m ²

* 20% de la surface en lames < 1000 mm

** Parement de 4,5 mm au lieu de 4,0 mm (ou finition vernis ROC) sur demande, pour atteindre la classe d'usage supérieure.

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ		POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE		
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
MASSIF	14	90/130	OUI	OUI	-	-
LOFT PRO	12	90/120/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	180/220	OUI	OUI	OUI	NON
	20	180/295	OUI	NON	NON	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m²/K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

ENTRETIEN PARQUET HUILÉ

Après la pose et pour l'entretien, utilisez l'huile d'entretien **N+** à appliquer pure avec un balai microfibre en fine couche essuyée. La fréquence est à déterminer suivant le trafic. Pour l'entretien régulier, utilisez le savon d'entretien **S+** pour parquets huilés de Design Parquet.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Loft pro)
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	14		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀
LOFT PRO	12 (3,2 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 / 20 (4,0 mm)		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15 / 20 (4,5 mm)		U _{3S} P ₃ E ₁ C ₀

*Usure, Poinçonnage, Eau, Chimie.