DESIGN® PARQUET France

Fiche Technique

Ipé

GAMME EXOTIQUE

Vernis satiné

Divers bruns

Veines

Photo non-contractuelle

DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Novembre 2023.

FICHE TECHNIQUE - **IPÉ**

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Ipé.

Description : Bois brun jaunâtre à brun olive sombre, parfois avec des veines.

Support : Massif.

Provenance : Amérique du Sud.

Densité moyenne : 1040 kg/m³.

Finition possible : Vernis satiné, Huile Natura ou Vernis ROC satiné.

Profil : Sans (uniquement sur parquet brut) ou 4 chanfreins.

Assemblage : Rainure et languette (R+L), planchette (section 10 x 60).

SUPPORT	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	**10 x 60**	300	SANS	0.04 m²
	10 x 90	300-1200	SANS	0.04 m²
	14 x 90	300-1200	4	0.06 m²
	14 x 125	300-1500	SANS ou 4	0.06 m²
	19/20 x 130/140	400 - 1800	SANS ou 4	0.08 m²

TYPES DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.

COMPATIBILITÉS

Non compatible sur sol chauffant-rafraichissant.

Compatible ISO dB et Iso alu Cf fiche technique.

ENTRETIEN

Après la pose, sur le parquet il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous selon la finition du parquet :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRES POSE
VERNIS	NETTOYANT L+	RÉNOVATEUR MAT R+
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN S+	HUILE D'ENTRETIEN N+

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu : Cfl-s1 (suivant NF EN 14342)
- Classe de dureté : D.
- Dureté Monnin de l'Ipé : 14,6.

EMISSIONS EN COV

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC (Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie) ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite.

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	10	34	U_{3S} P_3 E_1 C_0
	14	34	U_{3S} P_3 E_1 C_0
	19/20	41	U_{3S} P_3 E_1 C_0