

Bois de Bout

Chêne en lamelles

GAMME MOSAÏQUE



Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - MOSAÏQUE BOIS DE BOUT

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe) - *bois de bout*.

Choix : Chêne naturel sans triage de choix.

Support : Massif.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Type : Damier (chêne en lamelles).

Finition : Brut.

Particularités : Si la solidité est à toute épreuve, on notera que la fiabilité du collage demande des précautions particulières, car cette façon de poser les lames a comme conséquence une dilatation multidirectionnelle du bois. En effet, la dilatation du bois signifie un grossissement de la fibre. Comme celle-ci est verticale sur du bois de bout, la pièce se dilate dans tous les sens visibles.

SUPPORT	EPAISSEUR (MM)	DIMENSIONS (MM)	TYPE	CHANFREINS
MASSIF	13	432 x 432 ⁽¹⁾	Damier	SANS

(1) *assemblage (lamelles de 72 x 24 mm) avec un filet thermoplastique en parement.*

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.

La colle doit être une colle Polyuréthane. Les damiers sont collés en plein, obligatoirement sur une dalle ciment. Les filets thermoplastiques, toujours visibles à la surface, disparaîtront au ponçage. Il est impératif de poncer et de finir le parquet juste après la pose. Les conditions de chantier doivent être parfaitement maîtrisées. Le support doit être sec, plan, rigide et adhérent. Il doit y avoir un joint de dilatation de 10 mm de large tous les 2 à 3 mètres. Entre chaque pièce, il doit également y avoir un jeu de 0,3 mm.

COMPATIBILITÉS

Non compatible sur sol chauffant et chauffant-raffraîchissant.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

CONSEILS D'ENTRETIEN

Après finition :

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	13		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀

*Usure, Ponçonnement, Eau, Chimie.