

Damier

Hêtre en lamelles

G A M M E M O S A I Q U E



Photo non-contractuelle.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - MOSAÏQUE DAMIER

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Hêtre (Europe).

Description : Bois brun clair, allant du blanc crème au rose pâle, avec parfois des zones rougeâtres vers le cœur. Fine maillure caractéristique. Fil parfois ondulé.


Choix : PR (PREMIER) : Petits noeuds, sans aubier, légères variations de couleur.

Support : Massif.

Densité moyenne : 710 kg/m³.

Type : Damier (hêtre en lamelles).

Finition : Brut (rebouchage nécessaire après pose).



SUPPORT	EPAISSEUR (MM)	DIMENSION (MM)	TYPE	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	8	480 x 480*	Damier	SANS	0,04 m ²

* assemblage (lamelles de 120 x 24 mm) avec un filet thermoplastique.

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.

Les damiers doivent être collés sur leur face munie d'un filet thermoplastique.

COMPATIBILITÉS

Le hêtre est une essence nerveuse, nous déconseillons la mise en œuvre sur sol chauffant.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Après finition :

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Hêtre : 4,2.

EMISSIONS EN COV



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	8		U ₃₅ P ₃ E ₁ C ₀

*Usure, Poinçonnage, Eau, Chimie.