

Fougères

Loft Pro Chêne

GAMME MOTIFS DE POSE



DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : Août 2026.

FICHE TECHNIQUE - MOTIFS FOUGERES

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR=PREMIER

Choix PR : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.


Support : Loft pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut (Vernis ou Huilé sur demande).

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspect possible : Naturel (Brossé, Structuré, Vieilli).



SUPPORT	MOTIF	DIMENSION (MM)	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
LOFT PRO	POINT DE HONGRIE	12 x 90 x 600	3.2 mm	4	0,08 m ²
	MONTANT	12 x 90 x 800-1500	3.2 mm	2	0,08 m ²

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	DIAMÈTRE (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
LOFT PRO	12	90	OUI	OUI

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.
Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.
Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

REPARTITION (A TITRE INDICATIF)

- Point de Hongrie : 90% (600+600 mm)
- Montants : 10% (800-1500 mm)

ENTRETIEN

(Si demande finition Design Parquet)

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :


FINITION	NETTOYAGE COURANT		ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE	
VERNIS	NETTOYANT	(L+)	RÉNOVATEUR MAT	(R+)
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN	(S+)	HUILE D'ENTRETIEN	(N+)
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN	(S+)	HUILE D'ENTRETIEN	(H+)

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Loft pro)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faites :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
LOFT PRO	12 (3.2 mm)	31	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀

*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.