

Versailles

GAMME PANNEAUX



Chêne naturel, fumé ou
thermiquement modifié



Versailles
France ou UK



Large choix de
finitions

Photos non-contractuelles.

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : Août 2026.

FICHE TECHNIQUE - PANNEAUX VERSAILLES

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR=PREMIER - PR-BIS=PREMIER BIS - RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE

Choix PR : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

Choix PR-BIS : Petits nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur, légère discoloration.

Choix RU : Sans aubier, Nœuds jusqu'à 25mm pour des lames ≤ 119 mm de large, pouvant aller jusqu'à 40mm pour des lames larges (≥ 120 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise.

Choix mixte PR/RU : Mélange non proportionnel de choix PR et RU.

Choix mixte RU/CA : Nœuds (bouchés ou partiellement ouverts) sans limite de dimensions et de nombre. L'aubier, les variations de couleur, les gerces et fentes en bout de lame sont admis.

Support : Massif ou Loft pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Traitement dans la masse : Thermiquement modifié ou fumé sur demande*.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore) ou Huile (Natura ou incolore).

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

Aspect possible : Naturel, Brossé, Structuré, Vieilli, ou Traces de sciage.

Option chevillé : 4 angles ou panneau entier.

Particularité : Un jeu fonctionnel est intégré entre les pièces du panneau pour absorber les variations dimensionnelles naturelles du chêne.

SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	DIMENSION (MM)	PAREMENT	CHANFREINS EXTÉRIEURS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	14	800 x 800	-	SANS ou 4	0,09 m ²
		1000 x 1000	-	SANS ou 4	0,09 m ²
	23	1000 x 1000	-	SANS ou 4	0,14 m ²
LOFT PRO	12	800 x 800	3,2 mm	SANS ou 4	0,08 m ²
		734 x 734 (UK)	4,0 mm	SANS ou 4	0,09 m ²
	15	800 x 800	4,0 mm*	SANS ou 4	0,09 m ²
		1000 x 1000	4,0 mm	SANS ou 4	0,09 m ²
		1000 x 1000	4,5 mm	SANS ou 4	0,13 m ²

* Thermo/fumé sur demande, uniquement en Loft Pro 15 x 800 x 800 mm (parement 3,5 mm).

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	COTÉ (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFFRAÎCHISSANT
MASSIF	14	800 - 1000	OUI	OUI
	23	1000	NON	NON
LOFT PRO	12	800	OUI	OUI
	15	734 - 800 - 1000	OUI	OUI
	20	1000	OUI	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

ENTRETIEN

Après la pose, il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous sur le parquet, suivant sa finition :

FINITION	NETTOYAGE COURANT	ENTRETIEN RÉGULIER ET APRÈS POSE
VERNIS	NETTOYANT 	RÉNOVATEUR MAT 
HUILE NATURA	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 
HUILE INCOLORE	SAVON D'ENTRETIEN 	HUILE D'ENTRETIEN 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Loft pro)
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

ÉMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est renouvelable, mais une équivalence peut être faite :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	14		U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀
	23		U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀
LOFT PRO	12		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	15		U ₃ P ₃ E ₁ C ₀
	20		U _{3s} P ₃ E ₁ C ₀

*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.