

Village

GAMME PRIMO



Teinté



Aubier
léger



VILLAGE (pose à l'anglaise) - Photo non-contractuelle

DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Janvier 2026.

FICHE TECHNIQUE - VILLAGE

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR-BIS=PREMIER-BIS - RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE

Choix PR-BIS : Nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur et discoloration possible.

Choix RU : Sans aubier. Nœuds jusqu'à 25 mm, pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges (≥ 120 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Nœuds bouchés ou partiellement ouverts.

Choix CA : Nœuds sans limite de dimension et de nombre. Les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lames. L'aubier sain est toléré sans limite.

Choix mixte RU/CA : Mélange non proportionnel de choix RU et CA.

Support : Massif ou Loft Pro : semi-massif sur support contreplaqué.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Teinté, Vernis mat.

Assemblage : Rainure et languette (R+L).

SUPPORT	TYPE DE POSE	CHOIX	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	A L'ANGLAISE	RU/CA	10 x 70	300-600	-	4	0,06 m ²
			14 x 70	300-800	-	4	0,09 m ²
			14 x 90	300-1200	-	4	0,09 m ²
			14 x 130	300-1500	-	4	0,09 m ²
		PR-BIS	14 x 90	300-1200	-	4	0,09 m ²
			14 x 130	300-1500	-	4	0,09 m ²
	POINT DE HONGRIE 45°	PR-BIS	14 x 90	500	-	4	0,09 m ²
		RU/CA	14 x 90	500	-	4	0,09 m ²
	BÂTON ROMPU	PR-BIS	14 x 90	500	-	4	0,09 m ²
		RU/CA	14 x 90	400/500	-	4	0,09 m ²
LOFT PRO	A L'ANGLAISE	RU/CA	12 x 90	300-1000	3,2 mm	2	0,08 m ²
			15 x 90	300-1000	4,5 mm	2	0,10 m ²
		PR-BIS	12 x 145	400-2200	3,2 mm	2	0,08 m ²
			RU	12 x 145	400-2200	3,2 mm	2
		CA	12 x 145	400-2200	3,2 mm	2	0,08 m ²
			PR-BIS	12 x 180	400-2000	3,2 mm	2
		RU/CA	12 x 180	400-2000	3,2 mm	2	0,08 m ²
			A LA FRANÇAISE (3 LARGEURS)	12 x 90			
		RU/CA	12 x 145	400-1800	3,2 mm	2	0,08 m ²
			12 x 180				
	POINT DE HONGRIE 45°	PR-BIS	12 x 90	500 ou 600	3,2 mm	4	0,08 m ²
		RU/CA	12 x 90	500 ou 600	3,2 mm	4	0,08 m ²
			15 x 90	500 ou 600	4,5 mm	4	0,10 m ²
	BÂTON ROMPU	RU/CA	12 x 90	400 ou 500	3,2 mm	4	0,08 m ²
			15 x 90	400 ou 500	4,5 mm	4	0,10 m ²

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉ			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
SUPPORT	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEURS (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAÎCHISSANT
MASSIF	10	70	OUI	OUI	-	-
	14	70/90/130	OUI	OUI		
LOFT PRO	12	90/145/180	OUI	OUI	OUI	NON
	15	90	OUI	OUI	OUI	NON

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m²/K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

TYPE DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.

ENTRETIEN PARQUET VERNI

Après la pose et pour l'entretien, utilisez le **rénovateur mat** (R+) (métallisant), une à deux fois par an, voir plus si nécessaire. Il s'applique pur avec un balai microfibre en une ou deux couches. Bien suivre le mode d'emploi. Pour l'entretien régulier, utilisez le **nettoyant** (L+) pour parquets vernis de Design Parquet.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractivé Blanchon.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu :
 - Dfl-s1 (Loft pro)
 - Cfl-s1 (Massif)
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

EMISSIONS EN COV



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faites :

SUPPORT	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	10		U3 P3 E1 C0
	14		U3S P3 E1 C0
LOFT PRO	12		U3 P3 E1 C0
	15		U3S P3 E1 C0

*Usure, Poinçonnage, Eau, Chimie.