DESIGN® PARQUET France

Fiche Technique

# PURE

GAMME DESIGN DECO

**DESIGN PARQUET**

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Novembre 2023.

# FICHE TECHNIQUE - **PURE**

## CARACTÉRISTIQUES

**Essence :** Chêne.

**Choix :** PR-BIS : Nœuds jusqu'à 15 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

RU/CA : Parquet avec nœuds sans limite de dimension et de nombre. L'aubier et les variations de couleur admis.

RU : Sans aubier. Nœuds de 10 à 15 mm pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges (> 130 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Bouché.

CA : Nœuds sans limite de dimension et de nombre, les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limite.

PR-BIS = PREMIER-BIS - RU = RUSTIQUE - CA = CAMPAGNE.

**Support :** Massif ou LOFT PRO : semi-massif sur support contreplaqué.

**Provenance :** Europe.

**Densité moyenne :** 650 kg/m³.

**Finition :** Brossé, Huile Natura 1509, Vernis mat 1005.

**Assemblage :** Rainure + Languette (R+L).

**Aspects possibles :** Vieilli (sans chanfrein), brut de sciage light.

| CHÊNE | TYPE DE POSE | SECTION (MM) | LONGUEURS (MM) | PAREMENT | CHANFREINS | RÉSISTANCE THERMIQUE K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSIF | A L'ANGLAISE | 14x130 | 400-1500 | - | 4 | 0.09 m² |
| | | 20x180 | 600-2000(1) | - | 4 | 0.13 m² |
| | POINT DE HONGRIE 45° | 14x90 | 500 | - | 4 | 0.09 m² |
| | BÂTON ROMPU | 14x90 | 500 | - | 4 | 0.09 m² |
| LOFT PRO | A L'ANGLAISE A LA FRANÇAISE | 12x145/180 | 1000-2000(2) | 3.2 mm | 2 | 0.08 m² |
| | | 16x180/220 | 1000-2000(2) | 4.5 mm | 2 | 0.10 m² |
| | | 20x180 | 1000-2000(2) | 7 mm | 2 | 0.13 m² |
| | | XXL 20x295 | 1800-3000(2) | 4.5 mm | 2 | 0.13 m² |
| | POINT DE HONGRIE 45° | 16x90 | 500 | 4.5 mm | 4 | 0.10 m² |
| | | 16x130 | 770 | 4.5 mm | 4 | 0.10 m² |
| | BÂTON ROMPU | 16x90 | 500 | 4.5 mm | 4 | 0.10 m² |

(1) 15% de la surface en lames < 600 mm.
(2) 20% de la surface en lames < aux dimensions indiquées.

## COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

| COMPATIBILITÉS | | | POSE COLLÉE | | POSE FLOTTANTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHÊNE | ÉPAISSEUR (MM) | LARGEUR (MM) | SOL CHAUFFANT | SOL RAFRAICHISSANT | SOL CHAUFFANT | SOL RAFRAICHISSANT |
| MASSIF | 14 | 90/130 | oui | oui | - | - |
| | 20 | 180 | non | non | - | - |
| LOFT PRO | 12 | 145/180 | oui | oui | oui | non |
| | 16 | 90/130/180/220 | oui | oui | oui | non |
| | 20 | 180/295 | oui | non | non | non |

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m² K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 - Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 - Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et Iso alu (Cf fiche technique).

## TYPES DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.
- Clouée selon DTU 51-1 (épaisseur minimum 20 mm).

## ENTRETIEN

Après la pose, sur le parquet il est impératif d'appliquer les produits ci-dessous selon la finition du parquet :

| FINITION | NETTOYAGE COURANT | | ENTRETIEN RÉGULIER ET APRES POSE | |
|---|---|---|---|---|
| VERNIS | NETTOYANT | L+ | RÉNOVATEUR MAT | R+ |
| HUILE NATURA | SAVON D'ENTRETIEN | S+ | HUILE D'ENTRETIEN | N+ |

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

## INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu : Dfl-s1 (parquet Loft Pro en 12 et 16) - Cfl-s1 (parquet Loft Pro en 20 et Massif).
- Classe de dureté : C
- Dureté Monnin du chêne : 4,2

## EMISSIONS EN COV

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage.
Le classement UPEC (Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie) ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite.

| CHÊNE | SECTION | CLASSE | ÉQUIVALENCE UPEC |
|---|---|---|---|
| MASSIF | 14 | 33 | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |
| | 20 | 33 | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |
| LOFT PRO | 12 | 31 | $U_3$ $P_2$ $E_1$ $C_0$ |
| | 16 | 33 | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |
| | 20 | 33 | $U_{3S}$ $P_3$ $E_1$ $C_0$ |