Fiche Technique

Village

GAMME PRIMO COULEUR

Nœuds

Aubier léger

Structuré

Photo non-contractuelle

DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est / Montigné / 35370 Torcé / FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67
E-mail France : commercial@designparquet.fr
E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Date de mise à jour : Décembre 2023.

FICHE TECHNIQUE - **VILLAGE**

CARACTÉRISTIQUES

Essence : Chêne.

Choix : PR : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

RU : Sans aubier. Nœuds de 10 à 15 mm pouvant aller jusqu'à 40mm pour des lames larges (>130 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Bouché.

CA : Nœuds sans limite de dimension et de nombres, et piqûres de vers limitées. Nœuds traversant acceptés. Discoloration admise. Les fentes sont limitées à 50mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limitation.

RU/CA : Parquet avec nœuds sans limite de dimension et de nombre. L'aubier et les variations de couleur admis.

PR = PREMIER - RU = RUSTIQUE - CA = CAMPAGNE.

Support : Massif ou LOFT PRO : semi-massif sur support contreplaqué.

Provenance : Europe.

Finition : Teinté, vernis mat.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Assemblage : Rainures + Languettes (R+L).

CHÊNE	TYPE DE POSE	CHOIX	SECTION (MM)	LONGUEURS (MM)	PAREMENT	CHANFREINS	RÉSISTANCE THERMIQUE K/W
MASSIF	A L'ANGLAISE	RU/CA	10x70	300-600	-	4	0.06 m²
			14x70	300-800	-	4	0.09 m²
			14x90	300-1200	-	4	0.09 m²
			14x130	300-1500	-	4	0.09 m²
		PR-BIS	14x130	300-1500	-	4	0.09 m²
LOFT PRO	A L'ANGLAISE	PR-BIS	12x145	400-2200	3.2 mm	2	0.08 m²
		RU	12x145	400-2200	3.2 mm	2	0.08 m²
		CA	12x145	400-2200	3.2 mm	2	0.08 m²
		RU/CA	12x90	300-1000	3.2 mm	2	0.08 m²
		PR-BIS	12x180	400-2000	3.2 mm	2	0.08 m²
		RU/CA	12x180	400-2000	3.2 mm	2	0.08 m²
		RU/CA	16x90	300-1000	4.5 mm	2	0.10 m²
	A LA FRANCAISE (3 LARGEURS)	RU/CA	12x90 12x145 12x180	400-1800	3.2 mm	2	0.08 m²
	VERSAILLES	RU/CA	12x734x734		3.2 mm	4	0.08 m²
	POINT DE HONGRIE 45°	RU/CA	12x90	500	3.2 mm	4	0.08 m²
	BÂTON ROMPU	RU/CA	12x90	400	3.2 mm	4	0.08 m²
			16x90	500	4.5 mm	4	0.10 m²

COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

COMPATIBILITÉS			POSE COLLÉE		POSE FLOTTANTE	
CHÊNE	ÉPAISSEUR (MM)	LARGEUR (MM)	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT	SOL CHAUFFANT	SOL RAFRAICHISSANT
MASSIF	10	70	oui	oui	-	-
	14	70/90/130	oui	oui	-	-
LOFT PRO	12	90/145/180	oui	oui	oui	non
	16	90	oui	oui	oui	non

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraichissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 - Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 - Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et Iso alu (Cf fiche technique).

TYPES DE POSE

- Flottante selon le DTU 51-11 (uniquement pour les parquets Loft Pro).
- Collée selon NF DTU 51-2.

ENTRETIEN PARQUET VERNI

Après la pose et pour l'entretien, utilisez le **rénovateur mat** (R+) (métallisant), une à deux fois par an voir plus si nécessaire. Il s'applique pur avec un balai microfibre en 1 ou 2 couches. Bien suivre le mode d'emploi. Pour l'entretien régulier, utilisez le **nettoyant** (L+) pour parquets vernis de Design Parquet. Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractivé Blanchon.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 65%.
- Classement au feu : Dfl-s1 (parquet Loft Pro en 12 et 16) - Cfl-s1 (parquet Loft Pro en 20 et Massif).
- Classe de dureté : C
- Dureté Monnin du chêne : 4,2

EMISSIONS EN COV

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage.
Le classement UPEC (Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie) ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite.

CHÊNE	SECTION	CLASSE	ÉQUIVALENCE UPEC
MASSIF	10	31	$U_3 P_2 E_1 C_0$
	14	33	$U_{3S} P_3 E_1 C_0$
LOFT PRO	12	31	$U_3 P_2 E_1 C_0$
	16	33	$U_{3S} P_3 E_1 C_0$